

# KRONE Alabastrite Plâtre à modeler

## KRONE Alabaster Modellgips

Plâtre à modeler fin et blanc

### KRONE Alabastrite Plâtre à modeler

fait à partir de Zechstein (chaux permienne) du Harz, caractérisé par sa mouture très fine et sa teneur en blanc élevée.

### KRONE Alabastrite Plâtre à modeler

convient parfaitement aux travaux créatifs comme modeler, structurer, ou couler des formes et des figurines.

### KRONE Alabastrite Plâtre à modeler

Est un produit sans additifs dangereux, est non-toxique, non-acide et écologiquement neutre.

### KRONE Alabastrite Plâtre à modeler

peut être peint après durcissement et la mise d'un apprêt.



# KRONE Alabastrite Plâtre à modeler

## KRONE Alabaster Modellgips

Plâtre à modeler fin et blanc

- Emploi:**
- Verser doucement le KRONE Alabastrite Plâtre à modeler dans l'eau à gâcher.
  - Après environ 2 minutes de trempage remuer de façon forte et intensive.
  - Pour modeler verser 5 - 6 l d'eau à gâcher pour 10 kg de poudre.
  - Pour couler verser environ 7 l d'eau à gâcher pour 10 kg de poudre.

- Données techniques:**
- Résidu de criblage sur 0,09 mm < 3,5 %
  - Teneur en blanc > 82% Lange Colorimètre MicroColor II
  - Début de prise: > 12 Min. selon DIN 1168
  - Fin de prise: < 40 Min. selon DIN 1168

Ce n'est qu'une sélection de nos valeurs déterminés par notre laboratoire. Si vous nous faites savoir à quel usage vous destinez votre produit, nous vous conseillerons avec plaisir et vous donnerons d'autres valeurs sur demande.

- Autres instructions:**
- N'utiliser que des outils inoxydables.
  - Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après usage.
  - La température d'emploi doit être toujours au dessus de +5°C.
  - Durée de conservation environ 6 mois, bien fermer des sacs entamés et stocker au sec et à l'abri du gel.

**Garantie:** Ces informations servent de directive. En raison de la multiplicité des méthodes d'emploi de travail, elles sont sans engagement et justifient aucune relation juridique contractuelle et l'utilisateur lui-même est tenu de vérifier la qualité de nos produits en vue de leur aptitude selon VOB. Nos termes de livraison et paiement sont en vigueur.

<b>Conditionnement:</b>	1,5 kg	Pack de 10 Poches en papier	825 kg/Palette
	5 kg	Pack de 4 Poches en papier	800 kg/Palette
	25 kg	Sac en papier	875 kg/Palette
	40 kg	Sac en papier	960 kg/Palette

Autres formes de conditionnement sur demande